

ILAFLON Resist R (mit Primer)

Langlebig, keramisch verstärktes Einschicht-System.
Die Beschichtung zeichnet sich durch sehr guten Antihafteffekt, gute Abriebbeständigkeit und Reinigungsfähigkeit aus. In Kombination mit keramischen Untergründen muss ein spezieller Haftprimer verwendet werden.



Eigenschaften

Anzahl Schichten	1
Schichtstärke in μm	12-18
Einbrenntemperatur in $^{\circ}\text{C}$	420
Gebrauchstemperatur in $^{\circ}\text{C}$	250

Anwendungen

Anwendung	Vorbehandlung	Eignung
Keramische Ofenformen	Steingut / Keramik sandstrahlen mit Korund Haftgrund	✓✓
Knoblauchpresse	n.a.	✗
Fleischklopper	n.a.	✗
Eisportionierer	n.a.	✗
Nussknacker	n.a.	✗
Dosenöffner	n.a.	✗
Korkenzieher	n.a.	✗
Haushaltsmesser	n.a.	✗
Maschinenmesser (Brot und Fleisch)	n.a.	✗

Testmethoden

Standard

- Lebensmittel-Zulassung
- Optische Aspekte
- Trockenfilmstärke (DFT)
- Haftung (Gitterschnitt)